

## Ficha Técnica do Produto

# 01C0407 – CLEANBLOW

- 1. Descrição:** Polietileno de alta densidade reciclado, na coloração branco.  
**2. Indicações de uso:** Sopros e extrusão  
**3. Aplicações:**



## 4. Propriedades

Propriedades para Controle	Método	Unidades	Valores
Índice de Fluidez (190°C / 2,16 Kg)	ASTM D1238-13	g/10min	0,20 – 0,80
Teor de Umidade	ASTM D6980-17	%	MAX. 0,20
Densidade	ASTM D792	g/cm <sup>3</sup>	0,93 - 0,98

Aspecto	Método	Unidades	Valores
Cor	Visual	n/a	OK

Parâmetros de Processo	
Temperatura de processo	180°C à 230°C

**Nota 1:** Os dados acima são considerados referência e foram obtidos através de estudos de valores típicos encontrados em nosso laboratório, por meio de amostragem durante a produção deste produto.

**Nota 2 :** O desenvolvimento desse produto é exclusivo da CLEAN BOTTLE, se reserva no direito de modificar e atualizar os dados a qualquer momento.

**Nota 4:** Material deve ser estufado com temperatura de 80°C a 90° C por 2 a 4 horas.

## 5. Armazenamento

O armazenamento do produto deve ser em local seco e não exposto diretamente à luz solar e umidade. As informações contidas em nossa Folha de Dados baseiam-se em nosso amplo conhecimento, mas não podem ser tomadas como garantia expressa ou implícita da Clean Bottle, quanto à adequação do produto em propósito. Específico, uma vez que as condições de processamento e uso final estão fora do nosso controle.

## 6. Embalagem

Material armazenado em “big-bags” reutilizáveis ou em sacarias com capacidade variável, remontadas sobre paletes.

## 7. Identificação

Cada embalagem deve conter etiqueta da identificação contendo o código / nomenclatura do produto, lote e data da fabricação.

Revisão:00 - Março, 2021.